



Lámina - 430

Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 430

Acabados 2B

Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de la misma manera que 2D, excepto que la lámina recocida y desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.

P3 Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente, adecuado para pulidos posteriores durante la fabricación.

P4 Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas, restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.

Composición química y propiedades

C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cr%	Ni%	N%
Max	Max	Max	Max	Max			
0.12	1.00	0.040	0.030	1.00	16.00	0.75	

Recubrimientos Plásticos

Recubrimiento	Espesor (milésimas de pulgada)	Resistencia del adhesivo	Color
PVC	3.00	Media	Azul
B&N (polietileno)	3.25	Media	Blanco y negro
PT5 (polietileno)	5.00	Media	Transparente
PF4 (polietileno)	3.25	Media	Azul
POB (polietileno)	3.00	Baja	Blanco

Calibres, pesos y medidas