


Tubería cuadrada -304



Acabados

P4 Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas, restaurantes, mostradores, etc., después del esmerilado inicial con abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.

Composición química y propiedades

C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cr%	Ni%	N%
Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
0.08	2.00	0.045	0.030	0.75	18.0 – 20.0	8.0 – 10.5	0.10

Calibres, pesos y medidas.

Medida	Esp.	Kgs.	Esp.	Kgs.	Esp.	Kgs.	Esp.	Kgs.	Esp.	Kgs.	Esp.	Kgs.
		Pza.		Pza.		Pza.		Pza.		Pza.		Pza.
¾" x ¾"									16	5.27	18	4.27
1" x 1"							14	9.37	16	7.5	18	5.73
1 1/4" x 1 1/4"							14	11.8	16	9.52	18	7.26
1 ½" x 1 ½"					11	20.7	14	14.6	16	11.5	18	8.72
2" x 2"					11	28	14	19.7	16	15.5	18	11.7
3" x 3"	¼"	90	3/16"	67.03	11	45	14	28.3				
4" x 4"	¼"	120	3/16"	90.88	11	60						