

Tubería redonda -304



Acabados

P4 Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas, restaurantes, mostradores, etc., después del esmerilado inicial con abrasivos gruesos, pulido a 180.

Composición química y propiedades

C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cr%	Ni%	N%
Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
0.08	2.00	0.045	0.030	0.75	18.0 – 20.0	8.0 – 10.5	0.10

Calibres, pesos y medidas kg/pza.

Medida	Calibre 11	Calibre 14	Calibre 16	Calibre 18
¾"			4.365	3.367
1"			5.917	4.569
1 ¼"			7.564 9.15	5.734
1 ½"			9.941	6.954
1 5/8"		12.566	12.322	7.571
2"		15.60	15.517	9.333
2 ½"		19.668	18.702	
3"	38.88			
3 ½"	21.75			
4"	24.80			